RESINOX TOP

RESINA DE UNION PARA CERRAMIENTOS DE TABIQUERIA CON PILARES. UNION DE HORMIGONES Y MORTEROS

Líquido fluido lechoso a base de copolímeros en base acuosa. Producto de gran polivalencia, tanto para unión de hormigones y morteros como para realizar imprimaciones en cerramientos de tabiquería con pilares.

APLICACIONES

- Adhesión de aplacados.
- Unión de hormigón nuevo y viejo.
- Unión morteros tradicionales o morteros cola sobre soportes de yeso
- Puente de unión entre pilares y tabiquería.
- Puente de unión de yeso con hormigones.
- Reparación de pavimentos viejos que precisan una nueva capa de compresión.
- Mejorar la adherencia del mortero.

resinas y morteros

www.arelux.com

info@arelux.com Tlf. 976 910 126

Empresa certificada en sistemas de gestión de Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001

resinox top

RESINA DE UNION

FICHA TECNICA

Aspecto	Líquido fluido
Color	Lechoso
PH	8
Toxicidad e inflamabilidad	No

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Resina especial para tabicar
- Para aplicación de enlucidos.
- Puente de unión entre hormigones viejos, nuevos y morteros.
- Aumenta la resistencia de los hormigones y morteros.
- Mejora la adherencia del mortero sobre el porexpán.
- Aumenta la resistencia a las heladas.
- Se caracteriza por un permanente TAC incluso después de varios días.
- Indicada para la impermeabilización de placas de Pladur antes de alicatar.
- Proporciona a los morteros y yesos una mayor adherencia, plasticidad e impermeabilización de la masa.

RENDIMIENTO

Consumo máximo aplicado como imprimación 200 gr / m2 o en su defecto 5 m2 / litro.

PRECAUCIONES DE USO

No requiere de precauciones especiales a parte de las habituales en la aplicación.

PRESENTACIÓN Y FORMATOS

RESINOX TOP se presenta en envase hermético homologado, de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco, seco en su envase original.

MODO DE EMPLEO

1.- El soporte debe estar completamente limpio de polvo, grasa, pinturas antiguas, aceites, desencofrantes u otros desperdicios.

2.- Dosificar RESINOX TOP en las cantidades indicadas según sea para imprimación o puente de unión. Homogeneizar adecuadamente la mezcla antes de añadir los áridos en caso de confeccionar el mortero.

3.- Aplicar con el producto aun tierno. Si por algún motivo la resina llegara a secarse pasados unos 30 o 40 min, podemos revestir tomando precauciones de que no caiga polvo ni se contamine con otros materiales.

4.- Si se deseara hacer el soporte más rugoso, espolvorear arena de sílice, cuando la resina aún esté tierna.

BROCHA

RODILLO

REV. 02

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y especificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. No serán responsabilidad de Arelux otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. Debe consultar con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestro producto en caso de defecto en la calidad de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo reingresar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo de temperatura. Este producto esta fabricado con los materiales, sistemas y procesos que marca el fabricante, respetando de esta manera todos los certificados, ensayos y características que avalan dicho producto. Todos los datos que aparecen en esta ficha cuentan con su aprobación. Esta ficha fue establecida y revisada el 01.12.2010. La presente ficha técnica pierde validez con la aparición de una nueva edición.